


## FLEXIBEL FÄSTMASSA

ALFIX ProFix Plus

NYHET!

### CO<sub>2</sub>-reducerad fästmassa

- Svanenmärkt och DGNB-lämplig
- Fixbädd upp till 10 mm
- Lämplig för storformatsplattor upp till 1200 x 1200 mm
- Dammreducerad
- För användning inomhus och utomhus på golv och vägg
- Låg åtgång
- Lättflytande konsistens för golv
- Snabb styrkeutveckling
- Godkänd för våtutrymmen och lämplig för värmegolv



Alfix ProFix Plus, 18 kg  
Flexibel fästmassa

**D K**

Dansk produktion  
Familjägad sedan 1963

## Plattsättarna säger detta:

- "Ett PLUS att kunna minska CO2-effekten med denna nya produkt"
- "Det upplevs mindre motstånd i produkten samt en enkel och smidig applicering"
- "Mindre spill ! tack vare en god och sammanhängande konsistens"
- "Den är lättare att hantera med tandspackeln. Fixets rillor står perfekt efter applicering."
- "ProFix Plus har lite längre öppettid och bildar mindre hinna"
- "Uppnår tidig styrka"



**FÖR ANVÄNDNING INOMHUS  
OCH UTOMHUS**

**ÅTGÅNG VATTEN  
5,0–6,5 LITER PER 18 KG SÄCK**

**LÄMPLIG FÖR PLATTFORMAT  
UPP TILL 1200 X 1200 MM**

### Alfix ProFix Plus, 18 kg Flexibel fästmassa



Enhet	Artikelnummer	EAN-nummer
18 kg	1750	5701882017500

### Tekniska data

Arbetstemperatur	+5°C - +30°C
Densitet	1,4 kg/liter uppblandat med vatten
Öppettid	20 - 30 minuter
Användningstid	Ca 4 timmar vid +20°C
Gångbar/fogning	Efter 12 - 18 timmar vid +20°C Efter 24 - 48 timmar vid +10°C
Fullt belastningsbar	Efter 7 dygn vid +20°C
Draghållfasthet, betong	1,0 - 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Klassificering	C2 E S1
Lagringstid	Min. 12 månader vid torr förvaring i oöppnad förpackning

### Miljöfördelar



ProFix Plus levereras i FSC®-märkt papperssäck (FSC® N003719) med en NY TYP av fuktskyddande innerfolie tillverkad av 100% återvunnen plast.



Innehåller bland annat CO2-reducerad FUTURECEM™ från Aalborg Portland.



**ProFix Plus är som CO2-reducerat fästmassa, ett stort PLUS för den gröna omställningen inom byggbranschen.**



Danskt klimapris 2022



GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK



**ALFIX®**  
Ansvarig styrka